

AB-PUR 095

2K-PU ELASTPRIMER

Produktbeskrivelse:	2-komponent, opløsningsmiddelholdig polyurethan-reaktionsprimer med kobolt-kompleksforbindelser.	
Egenskaber:	• Elastisk • Ikke skummende • Kvælder ikke op • Forsæber ikke	• Koldfleksibel • Hurtig klar til efterbehandling • Ridsefast opklæbning
Anvendelse:	Hurtigtørrende reaktionsprimer til universel anvendelse i ABP sprøjte-elastomer-system. Påført i tyndt lag opstår en ekstremt fast klæbning mellem 2 lag elastomer. Underlaget skal være rent, tørt og fuldt afhærdet. Påføres med pensel eller rulle. Efter 15-30 minutters tørretid (maksimalt 4 timer) følger efterbehandlingen med den passende sprøjte-elastomer. Sørg for grundig udluftning ved anvendelse i lukkede rum.	
Forbrug:	Ca. 40 - 80 g/m² afhængig af underlagets beskaffenhed (glat/ru)	
Tekniske data:	Blandingsforhold A:B	100 : 30 vægtdele (3,33 : 1)
	Vægtfylde	Ca. 0,95 g/cm³
	Viskositet	Tyndflydende
	Tørstofindhold	Ca. 35%
	Forarbejdnings tid (5°C/23°C/30°C)	Ca. 60 min./ca. 50 min./ca. 40 min.
	Objekttemperatur	Min 5°C, max 30°C
	Materialetemperatur	15-25°C
	Max. relativ luftfugtighed	Ved 5°C: 75% RF / Ved 23°C: 85% RF
	Hærdetid	
	Før genbehandling	Ved 5°C: Min. 45 min./max 4 timer Ved 23°C: Min. 25 min./max 4 timer Ved 30°C: Min. 15 min./max 4 timer
	Inden betrædning (5°C/23°C/30°C)	Ca. 45 min./ca. 25 min./ca. 15 min.
	<i>Alle oplysninger er retningsgivende</i>	
MAL-kode (1993)	2-1	

Farvetone: Violet - laserende	Emballage: 0,8 kg	Lagertid: 6 måneder køligt og tørt i original- emballage ved 15-25°C
---	-----------------------------	---