Datablad

AB-PUR 351

2K-PU MEMBRAN

Produktbeskrivelse:

2-komponent, pigmenteret polyurethanbelægning uden opløsningsmidler og fri for blødgørere.

Egenskaber:

· Idrysnings- og forbindelseslag under AB-PUR 550
· Stor mekanisk styrke
· Kemikaliebestandig
· Selvudflydende

Anvendelse:

Idrysnings- og forbindelseslag på underlag grundet med AB-POX inden behandling med tætningsbelægningen AB-PUR 550

Forbrug:

1,3 -2 kg/m² pr. arbejdsgang afhængig af anvendelse.

Bestandighed:

· Fortyndede syrer og baser
· Spildevand og saltvand
· Se resistensliste
· Smøre- og drivmidler
· Støbeasfalt op til 250°C

Tekniske data:

Blandingsforhold A:B	100 : 16,6 vægtdele (6:1)
Vægtfylde	ca. 1,5 g/cm³
Tørstofindhold	Ca. 100%
Viskositet	3200 mPa·s ±500
Brudforlængelse	30-100% alt efter afsanding
Potlife (10°/23°/30°C)	40 / 30 / 20 min.
Hærdetid (gangtør) 10°/23°/30°C	24 / 16 / 8 timer
Hærdetid (brugsklar) 10°/23°/30°C	Mekanisk: 72 /48 / 24 timer
	Kemisk: 7 / 3 / 2 dage
Overfladetemperatur	Min +8° Max. +30°C
Relativ luftfugtighed 10°/23°C	Max. 75% / Max 85%
Materialetemperatur	15° - 25°C
Brudforlængelse	30 - 80% afhængig af kvartstype

Alle oplysninger er gennemsnitlige værdier

MAL-kode (1993)

0-3

Farvetone:	Emballage:	Lagertid:
Stengrå, RAL 7030	30 kg.	12 måneder køligt og tørt i original emballage ved 15-25°C

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk