


## DIESCO MULTI-ISOPRIMER

Spærrende Hæftegrunder  
Til inde og ude



- \* Spærrende hæftegrunder mod nikotin og vandskjolder
- \* Hurtig gennemtørring
- \* Miljøvenlig og lugtsvag
- \* Kationisk isolerende effekt mod misfarvende stoffer i træ
- \* Let forarbejdning
- \* Diffusionsåben



### Anvendelsesområde

Kationisk isolerende special hæftegrunder på overflader af træ mod vandopløselige misfarvende indholdsstoffer, herunder som isolering mod knastgennemslag, vandskjolder og nikotin. Kan anvendes inde og ude på tidligere malede, lakerede overflader, træ og hård PVC.

### Tekniske data

<b>Bindemiddel</b>	Vandig, kationisk bindemiddel
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Vægtfylde</b>	ca. 1,4 g/ml
<b>MAL-Kode</b>	00-1
<b>VOC</b>	EU grænseværdi (kategori G/wb) 30 g/l (2010) Indhold i dette produkt: < 30 g/l.
<b>Emballagestørrelse</b>	1, 2,5 og 10 liter.
<b>Opbevaring</b>	Køligt, men frostfrit. Holdbar i 12 måneder i uåbnet original emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
<b>Forbrug</b>	Alt efter underlagets sugsevne ca. 120-150 ml/m <sup>2</sup> pr. arbejdsgang. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.
<b>GIS Kode</b>	BSW 20
<b>Værktøj</b>	Airless-sprøjte, malerrulle eller pensel Ved Airless skal der fortyndes med 1-3% vand.
<b>Airless-sprøjte</b>	Dyse: 0,021" - 0,026" Tryk: 150 - 180 bar Sprøjtevinkel: 40° - 50°

**DIESCO MULTI-ISOPRIMER**Spærrende Hæftegrunder  
Til inde og ude

<b>Forberedelse af underlag</b>	Underlaget skal være rent, tørt fast og bæredygtig. Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.
<b>Forbejdningstemperatur</b>	Luft og underlagstemperatur min. +8°C
<b>Tørretid</b>	Ved +23°C og 65% RF er overfladen tør og kan genbehandles efter 4-6 timer og er gennemtør efter ca. 3 dage.  Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.
<b>Rengøring af værktøj</b>	Værktøj rengøres straks efter brug med vand.
<b>Generelle forbehold</b>	De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder.  Ved knaster er 2 lag påkrævet.  Anbefalinger afgives uden forbindende og begrundet ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.  Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.  Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.
<b>Beskyttelsesansvisninger</b>	Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).