

# Teknisk Datablad

## Renova Træprimer



### MATERIALEBESKRIVELSE

<b>MBK typebetegnelse</b>	Acrylplastmellemmaling, spærrende.
<b>Beskrivelse</b>	Spærrende grund og mellemmaling på basis af acryl/hybrid.
<b>Anvendelse</b>	Til ind- og udvendig træværk, hvor der er risiko for gennemslag af vandopløselige indholdsstoffer.
<b>Egenskaber</b>	Gode isolerende egenskaber. God vedhæftning, god fylde- og flydeevner.
<b>Farve og glans</b>	Hvid, Mat.

### BASISOPLYSNINGER VED 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Acryl/hybrid
Pigment	-
Tørstofindhold	Vol %: 39
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 4 timer
Brandfarlighed	Ingen

### FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Ca. 10 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Krav til bunden</b>	Ren, tør, fast og ikke smittende.
<b>Systemer</b>	Påføres 1-2 gange afhængig af gennemslaget karakter. I tvivlstilfælde udføres prøvafelt incl. færdigbehandling, da gennemslaget oftest giver sig til kende i primerlaget, men afbindes således, at det ikke vandrer videre i toplaget.

### BRUGSANVISNING

<b>Temperaturforhold</b>	Min. +7°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.
<b>Påføring</b>	Pensel eller rulle.
<b>Fortynding</b>	Vand, max. 5 Vol. %.
<b>Rengøring</b>	Værktøj: Straks efter brug i sæbevand.

### YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Emballage</b>	1, 2,5 og 10 ltr. plastemballage.
<b>Holdbarhed</b>	12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	MAL kode: 00-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.