

# Scotte R2 Loftmaling



*Ekstra mat loftmaling fri for reflekser  
God dækkeevne og er egnet til de fleste indendørs overflader  
Miljømærket*

Scotte R2 er en refleksfri loftmaling specielt tilpasset indendørs overflader med risiko for lysindfald, reflekser og pletlys. Loftmalingen kan anvendes på de fleste underlag i f.eks. entré, køkken, trappeopgang m.m. Scotte R2 tørrer hurtigt og har god dækkeevne, som gør arbejdet nemmere for dig.

## Teknisk information

### BRUGSOMRÅDE

Interiør

### RÆKKEEVNE

8 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Helmat

### VÆRKTØJ

Pensel, rulle, sprøjte

### PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C op til ca. +25°C overfladetemperatur

### TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

### LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 0,5 timer. Overmalbar efter 3 timer.

### VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

### BINDEMIDDEL

Vinyl acetate ethylene (VAE)

### TØRSTOFINDHOLD VÆGT

49 %

### TØRSTOFINDHOLD VOL.

34 %

### VOC

Grænseværdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For seneste version: [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)



Opbevares frostfrit



## Forberedelse af overfladen

Umalede overflader:

Rengør overfladerne for snavs og støv. Grunder med Scotte Grund.

Tidligere malede overflader:

Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud.

Limfarvemalede overflader:

Vask af med vand. Grund med Beckers Tapetgrund.

Kalkede overflader:

Skrab og børst ordentligt. Grund med Beckers Tapetgrund.

Spartling og reparationer:

Anvend Beckers Spartelsortiment.

## Påføring

Færdigmal 1-2 gange med Scotte R2.

Forbrug: 8m<sup>2</sup>.

Det egentlige forbrug afhænger altid af påføringsmetode, temperatur og underlagets beskaffenhed.

## Vedligehold

Daglig pleje:

Tør overfladerne med en opvredet klud. Husk at matte overflader er mere følsomme og kan blive blanke og plettede ved kraftig rengøring.

Pletfjerning:

Anvend universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Madlavningseddike fjerner rustpletter. Sorte misfarvninger (metalafsmittning) som f.eks. fra nøgler eller metalringe, som er gnedet mod overfladen, fjernes med viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.

Reparationsmaling: Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle. For at undgå struktur-,

farve- og glansforskelle males hele overfladen. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne loftets struktur/penselstrøg ved at bruge samme type rulle som tidligere for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle.

Øvrigt:

Vægmalingens gode egenskaber opnås først efter 14 dages tørretid ved normal rumtemperatur (23°C). Undgå at udsætte væggene for snavs eller rengøring, før de er færdighædede.

## Vigtigt

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.

Omrøres før anvendelse.

Ved sprøjtemaling anvend altid ansigtsmaske og heldækkende arbejdstøj.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*