



OWATROL DEKS OLJE® D.1

MÆTTENDE TRÆOLIE

Produktbeskrivelse	OWATROL DEKS OLJE® D.1 er en mættende olie, der bogstaveligt talt nærer træet med olie. Den presser fugt og luft ud og fylder træets porer med olie. Det beriger og stabiliserer træet, hvilket giver en langvarig beskyttelse til inden- og udendørs træ. En transparent olie, der kan anvendes som grunder og vedligeholdelse af hårdtræ og lyst træ. Den danner ikke overflade og er let at vedligeholde, da den ikke kræver slibning eller stribning før påføring. Kan anvendes over og under vandlinjen på træbåde.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Udviklet til kraftigt, kompakt, olieholdigt træ, der er svært at imprægnere.• Presser fugt og luft ud ved at trænge dybt ind i træets porer.• Beskytter træet mod fugtighed og fugtens påvirkninger.• Transparent - bevarer træets naturlige udseende.• Naturlig silkemat finish (Ønskes højglans effekt efterbehandles med OWATROL DEKS OLJE® D.2*.)• Danner ikke overflade - ingen afskalning eller flagedannelse.• Let vedligeholdelse - ingen slibning eller stripning.• Kan påføres træ over og under vandlinjen på både.
Anvendelsesområder	<ul style="list-style-type: none">• Hårdtræ og tropiske træsorter - eg, kastanje, ask, teak, Ipe, mahogni, bangkirai m.v.• Blødt træ - fyrretræ, lærk, gran m.v.• Udendørs - Terrasser, havemøbler, vinduer, døre, karme m.v.• Indendørs - Gulve, paneler, trapper m.v.• Marine - Skrog, køjer, udstyr, styrehus m.v.• Vandrette og lodrette overflader.• Perfekt primer til konventionel enkomponent marine og dekorativ maling. ** Se "begrænsninger".
Tekniske data	<p>Finish: Silkemat. Bindemiddel: Alkyd-urethan harpiks. Opløsningsmiddel: Mineralisk terpentin. Vægtfylde (v/20° C): 0,850 ± 0,05. Beskaftenhed: Flydende. Tørstofindhold: 27% ± 2. Flammepunkt: > 60° C. Holdbarhed: 2 år i original, uåbnet pakning. Pakningsstørrelser: 1 liter, 2,5 liter, 10 liter, 100 liter. Farve: Ravfarvet. Tørretid: 24 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed. Kan monteres eller efterbehandles med OWATROL DEKS OLJE® D.2* efter 3 dage. VOC: EU-grænse for dette produkt (cat. A/f) 700 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 628 g/l.</p>
Påføringsværktøj	<p>Førstegangsbehandling: Pensel, rulle. Vedligeholdelse: Pensel, rulle, sprøjte.</p>
Anbefalinger før påføring	<ul style="list-style-type: none">• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle.• Påfør ved 5°C til 35°C.• Undgå at påføre i direkte sol eller på for varme overflader.• Efter påføring med sprøjte: Træk altid en pensel eller rulle henover området for at øge indtrængningen og ensartetheden i mætningen af træet.

<p>Klargøring af overfladen</p>	<p>Generelle instruktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overfladerne skal være rene, tørre og fri for skidt, fedt, snavs, skimmelsvamp og tidligere belægning. • Fjern skimmelsvamp med 50/50 klor/vand opløsning. Skrub opløsningen på overfladen og lad den sidde i 10-15 min; skyl derefter grundigt af. • Efter stripping og rengøring giv træet 2-3 dages hvile indtil det har opnået et fugtindhold på 18% eller mindre før påføring. • OWATROL DEKS OLJE® D.1 må kun påføres på blotlagte overflader eller udtørret træ, der tidligere har været behandlet med OWATROL DEKS OLJE® D.1. Al anden lak, maling og bejdse skal helt og aldeles fjernes. • Hvis nødvendigt kan træet slibes efter rengøring og/eller stripping (100 korns slibepapir). <p>Frisk træ</p> <p>Indendørs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slib træet med et 100 korns slibepapir for at åbne porerne i træet, tør støvet af og affedt overfladen med denatureret sprit. <p>Udendørs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbered træet som for indendørs eller behandl overfladen med OWATROL TREPREP®* og neutraliser med OWATROL NET-TROL®*. • Frisk træ har en hård og skinnende overflade, der forhindrer optimal indtrængning og binding af enhver finish. Slibning eller behandling med OWATROL TREPREP®* fjerner denne overflade og sikrer maksimal effekt af påføringen. Husk at neutralisere træet med OWATROL NET-TROL®*. <p>Troko og Padouk træ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se "Begrænsninger". <p>Udtørret træ (ubehandlet):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rens det udtørrede træ med OWATROL NET-TROL®* for at fjerne løse træfibre, snavs og andre fremmedlegemer fra overfladen. Hvis træet er meget inficeret/beskidt, afvask først med OWATROL TREPREP®* og neutraliser efterfølgende med OWATROL NET-TROL®*. <p>Tidligere oliebehandlede overflader:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle typer af tidligere påførte olier og forseglere skal fjernes helt og holdent med OWATROL TREPREP®* og afrensede overflader skal neutraliseres med OWATROL NET-TROL®* før påføring af OWATROL DEKS OLJE® D.1. <p>Tidligere behandlede overflader (maling, bejdse, fernis, vandskyvende midler m.v.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle tidligere belægninger skal fjernes helt og holdent med OWATROL DILUNETT®* og afrensede overflader neutraliseres med OWATROL NET-TROL®* før påføring af OWATROL DEKS OLJE® D.1. <p>Bemærk: Hårdtræ, inklusive eksotisk hårdtræ og træ rig på garvesyre som fx cedertræ, Douglasgran, m.v. kan blive mørkere ved brug af OWATROL TREPREP®* og OWATROL DILUNETT®*. Derfor skal træet straks mens det stadig er vådt neutraliseres med OWATROL NET-TROL®*, som vil lysne og genskabe træets farve.</p>
<p>Påføring</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FORTYND IKKE! BRUG PRODUKTET SOM DET ER! Hemmeligheden bag OWATROL DEKS OLJE® D.1 ligger i produktets mætning af træet, der giver en jævn, silkemat finish, når olien er tør. • Start med at påføre OWATROL DEKS OLJE® D.1 på et område der kan færdiggøres på ca. 15 min. • Så snart første påføring er trængt ind (normalt 15-30 min.), påføres anden gang. • Fortsæt med påføring af OWATROL DEKS OLJE® D.1 "vådt-i-vådt", indtil der er opnået en jævn mætning af træet. • Antallet af nødvendige påføringer afhænger af træet. • UNDGÅ at OWATROL DEKS OLJE® D.1 bliver tør mellem påføringerne og rør ikke ved det. • Vent 30 minutter efter sidste påføring. Tør derefter overfladen af med en klud vædet (kun fugtig) i OWATROL DEKS OLJE® D.1 for at fjerne overskydende olie og dråber. Hvis nødvendigt gør kluden fugtig igen. • Det er vigtigt, at så meget OWATROL DEKS OLJE® D.1 som muligt bliver påført den første dag. • OWATROL DEKS OLJE® D.1 skal holdes "aktiv". Det gøres ved "vådt-i-vådt" påføringer, og den kontinuerlige pensling af overfladen, som hjælper med at opnå den maksimale indtrængning. • OWATROL DEKS OLJE® D.1 har en høj indtrængningsevne; VIGTIGT, olien hører til inde i træet og ikke på overfladen, da det IKKE er en overflade behandling • Ved brug på både SKAL der gå 3 dage efter behandling med OWATROL DEKS OLJE® D.1 før båden kan anvendes eller efterbehandles med OWATROL DEKS OLJE® D.2*. • Temperaturen har ofte mindre betydning ved påføring af OWATROL DEKS OLJE® D.1.
<p>Rækkeevne</p>	<p>Førstegangsbehandling: 1 - 4 m² pr. liter. Vedligeholdelse: 8 - 12 m² pr. liter. Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur og træets porøsitet.</p>
<p>Vedligeholdelse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmæssig vask med OWATROL NET-TROL®* vil hjælpe med at bevare udseendet af OWATROL DEKS OLJE® D.1. OWATROL DEKS OLJE® D.1 vil gradvis lysne over tid grundet påvirkning fra solens UV stråler. Når træet er blevet lysnet til en lys grå nuance er det tid til at påføre et vedligeholdelseslag. • Rens overfladen med OWATROL NET-TROL®*. • Påfør OWATROL DEKS OLJE® D.1 indtil træet er mættet og finish genskabt, normalt vil 1 - 2 påføringer være tilstrækkeligt.

Begrænsninger	<ul style="list-style-type: none"> • OWATROL DEKS OLJE® D.1 kan svække nogle tætningsmasser. Kontakt os hvis du er i tvivl. • Garvesyre og naturlige olier i træ såsom Iroko vanskeliggør indtrængningen af finish. Disse enkelte træsorter skal forberedes grundigt eller tørre ud i 12 måneder før påføring af OWATROL DEKS OLJE® D.1. Kontakt os for information om forberedelse. • Krydsfiner: Kontakt os. • Brug ikke OWATROL DEKS OLJE® D.1 på varmebehandlet træ.
Rengøring	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør alt værktøj og udstyr med mineralisk terpentint, mens det fortsat er vådt. Hvis det er blevet tørt kan det rengøres med en malingsfjerner. • Tør straks alle dråber og løbere af med en terpentinvædet klud. • Tør OWATROL DEKS OLJE® D.1 kan fjernes med OWATROL DILUNETT®*. • Opbevar og vedligehold påføringsværktøj og -udstyr ifølge vejledningen fra producenten. <p>Bemærk: Klude, ståluld osv. vædet med OWATROL DEKS OLJE® D.1 kan selvantænde, hvis ikke kasseret korrekt. Klude, ståluld osv. skal gennemvædes med vand efter brug og lægges i en aflukket, vandfyldt metalbeholder, før de kasseres med husholdningsaffald.</p>
Opbevaring	Overskydende OWATROL DEKS OLJE® D.1 skal hældes på mindre, lufttætte metal- eller glasbeholdere. Undgå frost og høje temperaturer.
Sikkerhed	Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis produktet indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og fremvis beholderen eller etiketten. Vi henviser til sikkerhedsdatablad, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk .
Generel information	Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL distributør i Danmark. Ovenstående information er korrekt på udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på disse produkters etiket og tekniske datablad. Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn. *Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk .
Udstedelsesdato	Februar 2017.

Owatrol Marine
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk

Se alle vore løsninger på:
www.owatrol.com