

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn GORI Advance Dækkende Træbeskyttelse
- 1.2 Kvalitetsnr. 2940
- 1.3 Produkttype Heldækkende træbeskyttelse
- 1.4 Producent PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Kun til behandling af nyt udendørs træværk (herunder tryk- og vacuumimprægneret) samt tidligere behandlet træværk. Vinduer og yderdøre kan behandles på både ud- og indvendig side.
Er ikke velegnet til horisontale flader.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Plastalkyd
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter.
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand.
- 2.4 Aktive stoffer Indeholder < 0,1 % IPBC og 0,05 % OIT

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1 – 1,2 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Cremet
- 3.4 Tørstofindhold Ca. 33 W/W %.
- 3.5 Glans Ca. 35 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.6 Specielle egenskaber GORI Advance Dækkende Træbeskyttelse er en heldækkende træbeskyttelse, som giver en god indtrængning og vedhæftning. Ideel til farveskift og fremhæver træets struktur, men skjuler åretegningen. Giver træet en dekorativ og vejrbestandig overflade.
- Produktet har en cremeagtig konsistens, som er nem at påføre. Den beskytter mod solens uv-stråler og hæmmer angreb af overfladeskimmel og blåsplint.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne Ru træ: 6-8 m²/litr. Høvlet træ: 8-10 m²/litr. afhængig af underlaget
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 1 time. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 3-4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%)
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

GORI Advance Dækkende Træbeskyttelse	Oprettet: 18.03.2020	Ændret:	Side 1 af 3
--------------------------------------	----------------------	---------	-------------

3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 12±3% og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3%.
- 4.3 Forbehandling Nyt, gammelt eller tidligere behandlet træværk, bør behandles med GORI Fjern Belægninger for desinficering af ikke-synlige og synlige skimmelsporer og belægninger. Herefter fjernes synlige belægninger ved skrubning med børste. Almindeligt smuds og snavs fjernes med GORI Trævask eller DYRUP Grundrens. Skyl efter med rent vand. Hvis træet er meget snavsset kan det evt. rengøres med en højtryksrenser med moderat tryk. Lad træværket tørre.

Løstsiddende materiale og nedbrudt træ afrenses til frisk bund. Blanke flader matslibes.

Nyt ubehandlet træværk eller barslidt træ grundes med GORI Grunder Transparent Vandig mod råd og svamp. Nyt tryk- vacuumimprægneret- eller eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp.

Ved farvegennemslag fra vandopløselige træindholdsstoffer, kan der grundes med DYRUP Kvik Stop.

Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med GORI Advance Dækkende Træbeskyttelse.
- 4.4 Behandling Påfør 2 x GORI Advance Dækkende Træbeskyttelse i fyldige lag i træets længderetning for optimal beskyttelse.
- 4.5 Vedligeholdelse Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks. Rengøring og 1-2 x GORI Advance Dækkende Træbeskyttelse.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte. Undgå påføring i direkte sollys.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ved sprøjtning skal foreskrevne værnemidler benyttes for at undgå indånding af aerosoler. Anbefales kun for professionelle.
- 4.7 Fortynding Skal ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1. (1993)

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI Advance Dækkende Træbeskyttelse. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt teknisk service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

GORI Advance Dækkende Træbeskyttelse	Oprettet:	Ændret:	Side 3 af 3
--------------------------------------	-----------	---------	-------------